# ESAPUR 217.45 X1-CAM

### Sistema Bicomponente Poliuretanico ESAPOL 217.45 X1 + ESTAN 37



ad applicazione spray impiegato per la produzione di schiuma poliuretanica rigida, microcellulare chiusa a media elasticità ed autoestinguente in classe E come isolamento continuo ad alta resistenza termica ed impermeabile per la coibentazione di edifici civili e industriali, su supporti piani, inclinati o verticali, su coperture sottotegola, coperture in genere, sottotetti, pavimenti, pareti, muri di fondazione, balconi e terrazzi, cisterne, applicazioni speciali, etc.

Grazie alla molteplicità delle proprietà e delle possibilità di impiego pressochè generalizzate, il prodotto si colloca fra i più moderni ed efficaci materiali isolanti ad alte prestazioni, rispettando i requisiti

CAM ( Criteri Ambientali Minimi ) di cui al D.M 17/10/2017





#### Composizione:

si ottiene grazie alla miscela in forma liquida di polioli, catalizzatori, tensioattivi siliconici, espandenti, agenti antifiamma, raggruppati principalmente in due componenti base, il poliolo (A) e diisocianato MDI (B). La reazione dovuta alla miscelazione è fortemente esotermica, permettendo alla schiuma l'aumento del proprio volume e la formazione della struttura cellulare a celle chiuse >93% EN ISO 4590 fino al raggiungimento della rigidità del polimero.

Caratteristiche Chimiche:

ASPETTO
DENSITA'
VISCOSITA'
STABILITA' CHIMICA Stoccaggio
TEMP.DI SOLIDIFICAZIONE
PUNTO DI INFIAMMABILITA'

Caratteristiche Chimiche:

ASPETTO
DENSITA'
VISCOSITA'
STABILITA' CHIMICA Stoccaggio
TEMP. DI SOLIDIFICAZIONE
PUNTO DI INFIAMMABILITA'

Comp. A

liquido bruno 1,14 g/cm³ 300 - 400 mPas - 20°C 5 mesi inferiore a 0°C superiore a 65°C

Comp. B

liquido bruno scuro 1,23 g/cm³ 180 - 210 mPas - 20°C 6 mesi inferiore a 5°C superiore a 200°C

| Caratteristiche Tecniche:         |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   |  |
| RAPPORTO MISCELAZIONE - Volume    | Poliolo / Isocianato = 100:100               |
| TEMPERATURA COMPONENTI            | 35 - 40 °C - min/max                         |
| CREAM TIME a 10°C                 | 7 - 8 sec. / UNI EN 14315-1                  |
| GEL TIME a 10°C                   | 14 - 22 sec. / UNI EN 14315-1                |
| TACK FREE TIME a 10°C             | 22 - 30 sec. / UNI EN 14315-1                |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE       | 10 - 40 °C temp. massima applicativa         |
| SPESSORE MEDIO APPLICATO          | 10 - 12 cm.                                  |
| DENSITA' IN CRESCITA LIBERA       | 25 - 30 Kg/m³                                |
| DENSITA' IN OPERA                 | 38 Kg/m³ ± 3 Kg/m³ - UNI EN 1602             |
| CONTENUTO CELLE CHIUSE            | CCC4 (>93%) / ISO 4590 - UNI EN 14315-1      |
| COEFFICIENTE res.diff. VAPORE     | n.d. μ - a 23°C, 0-50% UR / UNI EN 12086     |
| ADESIONE A SUBSTRATO STANDARD     | n.d. Kpa / UNI EN 1607                       |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE 10%     | 2,03 Kgf/cm² (220 Kpa) - UNI EN 826          |
| MODULO A COMPRESSIONE             | 7500 Kpa - E / UNI EN 826                    |
| CONDUCIBILITA' TERMICA dichiarata | vedi tabella prestaz. W/m°K - UNI EN 14315-1 |
| REAZIONE ALLA FIAMMA              | Classe B2 / DIN 4102-1                       |
| NORME DI AUTOESTINGUENZA          | Euroclasse E / UNI EN ISO 11925-2            |
|                                   |  |

#### Preparazione del fondo:

non è necessario effettuare nessuna preparazione preventiva dei supporti con la maggior parte dei materiali da costruzione fatta eccezione per i materiali ferrosi che preventivamente potranno essere trattati e sgrassati con appositi solventi per favorire la perfetta adesione del prodotto con temperature superiori ai 15°C, in assenza di vento (<15 Km/h). In caso di esposizione ai raggi UV, si raccomanda di proteggere il poliuretano con vernici o altro idoneo allo scopo. Per la realizzazione dei sottotetti e sottofondi si consiglia di pulire accuratamente il fondo mediante aspirazione dello stesso, per favorire la totale adesione della schiuma poliuretanica spray.

#### Vantaggi:

Cell: 335.520.14.02

Fax: 011.08.68.797

- ✓ Eccezionali valori di isolamento termico che non trovano riscontro in nessun altro materiale ad oggi conosciuto con valori di conduttività molto bassa 0,028 W/m°K Sp.12 cm, ottenendo così un notevole risparmio energetico.
- ✓ Tecnologia a spruzzo garantisce un' applicazione continua formando un manto monolitico in totale assenza di ponti termici con una perfetta aderenza della schiuma sulla superficie con i più svariati tipi di supporti metallici e con tutti i materiali da costruzione attualmente utilizzati per impieghi civili ed industriali.
- ✓ Impermeabilità all' acqua dovuta alla struttura a celle chiuse e la permeabilità del vapore acqueo non permettono il verificarsi dell'effetto condensa, resistendo nel tempo alle molteplici intemperie.
- ✓ Materiale leggero, ciò permette di allegerire il carico strutturale andando ad assorbire i naturali movimenti del supporto al quale viene applicato, senza subire alcun danneggiamento grazie alle proprietà elastiche del prodotto.
- ✓ Rapidità di esecuzione, estrema flessibilità applicativa, rapidità di solidificazione e pedonabilità pressochè istantanea. (temperatura a 20°C)
- ✓ Stabilità delle proprietà fisico-chimiche e biologiche lo rende inattaccabile da solventi, idrocarburi, atmosfere aggressive, licheni e microrganismi. Prodotto totalmente inerte ed atossico e in alcun modo inquinante o nocivo nè per l'uomo nè per l'ambiente.



# APUR 217.45 X1-

### Sistema Bicomponente Poliuretanico ESAPOL 217.45 X1 + ESTAN 37



| TABELLA PRESTAZIONALE |                        |                       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                       | Conducibilità Termica  | Livello di Resistenza |
| Spessore              | Invecchiata Dichiarata | Termica               |
|                       | λd                     | Rd                    |
| mm                    | W/m°K                  | m²K/W                 |
| 30                    | 0,030                  | 1,00                  |
| 35                    | 0,030                  | 1,15                  |
| 40                    | 0,030                  | 1,30                  |
| 45                    | 0,030                  | 1,50                  |
| 50                    | 0,030                  | 1,65                  |
| 55                    | 0,030                  | 1,80                  |
| 60                    | 0,030                  | 2,00                  |
| 65                    | 0,030                  | 2,15                  |
| 70                    | 0,030                  | 2,30                  |
| 75                    | 0,030                  | 2,50                  |
| 80                    | 0,029                  | 2,75                  |
| 85                    | 0,029                  | 2,90                  |
| 90                    | 0,029                  | 3,10                  |
| 95                    | 0,029                  | 3,25                  |
| 100                   | 0,029                  | 3,40                  |
| 105                   | 0,029                  | 3,60                  |
| 110                   | 0,029                  | 3,75                  |
| 115                   | 0,029                  | 3,95                  |
| 120                   | 0,028                  | 4,25                  |
| 125                   | 0,028                  | 4,45                  |
| 130                   | 0,028                  | 4,60                  |
| 135                   | 0,028                  | 4,80                  |
| 140                   | 0,028                  | 5,00                  |
| 145                   | 0,028                  | 5,15                  |
| 150                   | 0,028                  | 5,35                  |
| 155                   | 0,028                  | 5,50                  |
| 160                   | 0,028                  | 5,70                  |
| 165                   | 0,028                  | 5,85                  |
| 170                   | 0,028                  | 6,05                  |
| 175                   | 0,028                  | 6,25                  |
| 180                   | 0,028                  | 6,40                  |
| 185                   | 0,028                  | 6,60                  |
| 190                   | 0,028                  | 6,75                  |
| 195                   | 0,028                  | 6,95                  |
| 200                   | 0,028                  | 7,10                  |

#### n. IT-217.45X1-CPR-0150901



UNI EN 14315-1 - Allegato J

#### Tipi di supporto:

cemento, laterizi, fibrocemento, legno, legno compensato, lamiere, etc.

#### Indicazioni di carattere ambientale:

l'espanso prodotto con ESAPOL 217.45 X1 + ESTAN 37 soddisfa i Criteri Ambientali Minimi ( CAM ) di cui al D.M 17 Ottobre 2017 Gli agenti espandenti utilizzati rispettano le normative disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 - HFC 365mfc e HFC 227ea.

La schiuma poliuretanica realizzata in situ è un materiale chimicamente inerte e in alcun modo inquinante o nocivo nè per l'uomo nè per l'ambiente.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella scheda tecnica e di sicurezza per lo smaltimento dei componenti chimici e/o la loro manipolazione nonchè per la protezione individuale degli applicatori e di osservare le misure di protezione individuali per la manipolazione del prodotto, indossando occhiali di protezione, guanti resistenti ai prodotti chimici, un respiratore approvato ove necessario.

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità con il Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante del prodotto.









Cell: 335.520.14.02 Fax: 011.08.68.797

info@m2service-poliuretani.com www.m2service-poliuretani.com







Via Massari Marzoli, 5
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. +39-0331 34.40.26 Fax +39-0331 35.07.48
CAP. SOC. € 500.000 i.v.
e-mail: info@tagos.it www.tagos.it
ISCRIZ. REG. IMPRESE VARESE/
CODICE FISCALE 00215400128
PARTITA IVA /VAT IT 00215400128
Busto Arsizio, 16/07/2020

# Spett.le **M2-SERVICE di Francesco MONACO**VIA Peyron, 14 **10143 TORINO (TO)**

C. Att.: Egr. sig. F. MONACO

Oggetto: Asserzione Ambientale Autodichiarata

Con la presente dichiariamo che i poliuretani espansi rigidi applicati in-situ **per spruzzatura** con l'utilizzo dei prodotti

| COMPONENTE POLIOLO | COMPONENTE |
|--------------------|------------|
|                    | ISOCIANATO |
| ESAPOL 217.35 X1   | ESTAN 37   |
| ESAPOL 217.45 X1   | ESTAN 37   |
| ESAPOL 217.60 X1   | ESTAN 37   |

e **per iniezione in intercapedine**, con l'utilizzo dei prodotti

| ESAPOL 33791 | ESTAN 37 |
|--------------|----------|
|              |          |

hanno un contenuto di materiali da riciclo e/o recupero di rifiuti **compreso tra 1% e 10% in peso** e pertanto, con riferimento al Decreto 11 Ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, **soddisfano il requisito** 2.4.2.9 Isolanti termici - Poliuretano espanso – Isolante stipato, a spruzzo/insufflato: contenuto di riciclato e/o recuperato: **1 - 10% in peso** sul prodotto finito . In fede

Marco Monzeglio / A.D.

## SGS ITALIA S.p.A. ORGANISMO NOTIFICATO N. 1381

Industrial Via Caldera, 21 20153 Milano Tel. (02) 7393.1 Fax: (02) 70125067 Affiliate code 095103



## CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO MEDIANTE VERIFICA E CONVALIDA DI ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA PRODUCT CERTIFICATION WITH VALIDATION OF SELF-DECLARED ENVIRONMENTAL CLAIM

N 21 18070

RILASCIATA A:

**TAGOS SRL** 

SEDE LEGALE E IMPIANTO: Via Massari Marzoli, 5 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI:

- poliuretano espanso rigido applicato in-situ per spruzzatura
- poliuretano espanso rigido applicato in-situ per iniezione in intercapedine

#### Requisito 7.8: Contenuto riciclato post-consumatore

La fabbricazione dei prodotti da costruzioni indicati in elenco e l'asserzione ambientale auto dichiarata, redatta dal fabbricante secondo le indicazioni della norma ISO 14021:2016, sono state sottoposte con esito positivo alle verifiche previste secondo lo schema SGS Italia SCP 016 rev.0

Manufacturing of the above indicated construction materials and self-declared environmental claim, drawn by the manufacturer according to EN ISO 14021:2016 standard, has being submitted with positive results to the verification of percentage of recycled material according to the SGS Italia scheme SCP 016 rev.0

Il sistema di certificazione adottato prevede, secondo lo schema SCP 016 rev. 0 le seguenti verifiche periodiche per il mantenimento:

The adopted certification system foresees, according to the scheme SCP 016 rev. 0 the following surveillance visits for the maintenance:

✓ Verifiche di conformità del processo produttivo e dei relativi aspetti della norma oggetto di certificazione Compliance verification of the production process and related aspects of the standard in object for certification

> SGS Italia S.p.A. – Il Rappresentante Autorizzato SGS Italia S.p.A. – The Authorized Representative Flaviano Prosperi Flaviani

> > Proper Paul

Data di prima emissione: 31 Luglio 2020

Date of first issue 31th July 2020

Data di ultima emissione: 31 Luglio 2020 Date of last issue: 31<sup>th</sup> July 2020

Validità fino al 30 Luglio 2023 vincolata all'esito possitivo della attività di sorveglianza Valid until 30<sup>th</sup> July 2023 provided the successiu control of the surve lance visit

Numero to the pagine del certificato: 1

Total of the certificate 1

Member of SGS (Société Generale de Surveillance) Group

Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the extent of the stamp and signature merely represents receipt of the document and SGS makes no representations as to the accuracy, adequacy and/or complicities of third party subboratory results, reports or certifications. Any holder of this document is advised that the information contained hereon is limited to visual examination of the stelly and readily accessible portions of the consignment only. Solely for services related to witnessing/observing a third party's intervention(s), in accordance with Client's instructions, in Ecompany's involvement has been limited to witnessing/observing a third party's intervention(s) at the third party's intervention(s) the long party subporatory/test house or other facilities and installations used for the intervention(s). The Company's sole responsibility was to be present at the time of the third party's intervention(s) to forward the results, or confirm the occurrence, of the intervention(s). The Company is not responsible for the analysis results.